



Desde el 01/08/2013, cumple con:			
OTC	Sí	LEED® 09 CI	Sí
SCAQMD	Sí	LEED® 09 NC	Sí
CARB	Sí	LEED® 09 CS	Sí
CARB SCM 2007	Sí	LEED® H	Sí
MPI N.º	3,6,17,39	NGBC	Sí

Primario Acrílico- estirenado

PREPRITE®PROBLOCK®

B51WJ620

Ideal para superficies resbaladizas y brillantes

Se puede aplicar a temperaturas hasta 1.6 °C

COLOR
Blanco

ACABADO
Mate

TIPO
Acrílico Estirenado

VOC
<50 g/L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



El primario **PrepRite ProBlock**, está formulado con resina acrílica-estirenada, ideal para ser aplicado en superficies resbaladizas y brillantes, puede ser aplicado a temperaturas hasta 1.6°C. Es un primario de secado rápido que puede ser recubierto con pinturas de látex, esmaltes alquídicos, epóxicos y base agua.

El primario **PrepRite ProBlock** puede ser aplicado en superficies de madera, aluminio, metal galvanizado, superficies pintadas previamente, tuberías de PVC, concreto y mampostería, distintos plásticos, superficies brillantes, fibra de vidrio, cobre y bloques de vidrio.

El primario **PrepRite ProBlock, Antimicrobiano** contiene agentes que impiden el crecimiento de microbios sobre la superficie de la pintura.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

- **Limpia.** Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho y tierra. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.
- **Seca.** No deberá existir humedad en la superficie.
- **Opaca.** La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Acabado	Mate.	ASTM D 523-98
Color	Blanco	
Entintado	No se debe entintar	
Estabilidad en almacén ⁽¹⁾	1 año.	
Peso Específico	1,41±0,02	ASTM D 1475-98
Presentación	Galón y Cubeta.	
Punto de inflamación	84°C	
Rendimiento práctico estimado ⁽²⁾		
Rendimiento teórico ⁽³⁾	3 m ² /L	ASTM D 1849-95
Sólidos en peso	52 ± 2 %	ASTM D 2369-97
Sólidos en volumen	35 ± 2 %	ASTM D 2697-86
Tiempos de secado ⁽⁴⁾		
Al tacto:	30 minutos.	ASTM D 1640
Para recubrir:	3 horas.	
Uso	Interior y Exterior.	
Viscosidad @ 25°C	100-110 UK.	ASTM D 562
VOC ⁽⁵⁾	<50 g/L	

LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS

(1) Un año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

(2) El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. No puede garantizar que el rendimiento práctico que obtenga el usuario sea el expresado en este boletín técnico debido a que las operaciones de aplicación y preparación de la superficie están fuera de control de Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%.

(3) Aplicado a 4 mils húmedo; 1.4 mils seco.

(4) A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 100 micras húmedas.

(5) Conforme al Código de Reglamentos Federales [CFR], Título 40, Artículo 59.406, y a las Regulaciones de Productos Orgánicos [SOR] 2009-264, art. 12

MÉTODOS DE PREPARACIÓN POR SUSTRATO

• SUPERFICIES NUEVAS.

Elimine de las superficies cualquier tipo de contaminación lavándolas con un limpiador adecuado, enjuague minuciosamente y deje que se sequen. La pintura descascarada o marcada se debería rasquetear y lijar hasta lograr una superficie sin película mal adherida. Las superficies brillantes se deberían lijar hasta quitarles el brillo.

Azulejos y superficies brillantes y resbaladizas

- Los azulejos, azulejos laminados, de cerámica y de plástico, y las superficies brillantes similares deben estar completamente libres de residuos de aceite, grasa y jabón. No utilice este producto en áreas sometidas a una cantidad excesiva de agua, por ejemplo: en duchas, alrededor de lavabos, en mostradores.

Nota: En superficies duras, resbaladizas, brillantes u otras superficies difíciles de pintar, aplique el primer en un área de prueba después de preparar la superficie, permita que se seque correctamente y compruebe su adherencia.

Superficies mampostería, concreto, cemento, yeso y materiales similares.

NOTA: Estas superficies deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas.

- Saturar de agua la superficie y elimine el exceso
- Lave con una solución de Dual-Etch (W04KA63) al 10% y deje reaccionar por 15 minutos, la solución efervescerá (burbujea) en la superficie.
- Enjuague con agua y lave la superficie con un detergente con amoníaco.
- Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia (burbujas).

Superficies de madera.

- Rellene las imperfecciones con un resonador para madera.
- Lije la superficie en dirección de la veta usando una lija de grano grueso y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa.
- Limpiar la superficie con un trapo limpio para eliminar el polvo.



Desde el 01/08/2013, cumple con:			
OTC	Sí	LEED® 09 CI	Sí
SCAQMD	Sí	LEED® 09 NC	Sí
CARB	Sí	LEED® 09 CS	Sí
CARB SCM 2007	Sí	LEED® H	Sí
MPI N.º	3,6,17,39	NGBC	Sí

Primario Acrílico- estirenado PREPRITE®PROBLOCK® B51WJ620

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>SUPERFICIES NUEVAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Superficies de madera, concreto, mampostería, superficies brillantes, fibra de vidrio y bloques de vidrio. <p>Sistema 1 1 capa de primario PrepPrite Problock (B51WJ620) 2 capas de Pintura Acrílica Super Kem Tone (Línea K07)</p> <p>Sistema 2 1 capa de primario PrepPrite Problock (B51WJ620) 2 capas de Pintura Vinil-Acrílica Kem Tone (Línea K25)</p> <p>Sistema 3 1 capa de primario PrepPrite Problock (B51WJ620) 2 capas de Pintura Vinil-Acrílica Evolución (Línea K64)</p> <p>Sistema 4 1 capa de primario PrepPrite Problock (B51WJ620) 2 capas de Protector One Pintura Vinílica Antibacterial (líneas A26 y A27)</p> <ul style="list-style-type: none"> Superficies de aluminio, metal galvanizado, tuberías de PVC y cobre. <p>Sistema 1 1 capa de primario PrepPrite Problock (B51WJ620) 2 capas de Esmalte Alquídico PAB (Línea C62)</p> <p>Sistema 2 1 capa de primario PrepPrite Problock (B51WJ620) 2 capas de Esmalte Base Agua (Línea A12)</p> <p>Sistema 3 1 capa de primario PrepPrite Problock (B51WJ620) 2 capas de Protector One Esmalte Acrílico Antibacterial (A29)</p> <p>Sistema 3 1 capa de primario PrepPrite Problock (B51WJ620) 2 capas de Protector One Esmalte Epoxico Antibacterial (B70WJ10 / B60VJ11)</p>	<p>CONDICIONES DE LA APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatura Ambiente: Mayor a 1.6°C Temperatura de la superficie: Mayor a 1.6°C Humedad Relativa: 50% Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación. <p>PREPARACIÓN DEL MATERIAL</p> <p>Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reductor: NO SE RECOMIENDA Reducción máxima (a): NO SE RECOMIENDA <p>MÉTODOS DE APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Brocha <ul style="list-style-type: none"> Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas. Reducción máxima. No requiere Rodillo <ul style="list-style-type: none"> Utilice rodillos de tejido suave de felpa de 3/8" (0.95 cm). Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla. Humedecerlo previamente y evitar rodarlo. Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo. Aspersión Convencional <ul style="list-style-type: none"> Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas. Presión: 2000 psi Boquilla: 0.015" a 0.021" <p>NOTA: Para asegurar resultados correctos prefiera las brochas y rodillos de Sherwin Williams S.A de C.V.</p> <p>CUIDADOS DEL EQUIPO DE APLICACIÓN</p> <p>Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.</p> <p>(a) Debido a que la viscosidad del material puede estar afectada por la temperatura ambiente, es conveniente hacer una prueba con el material sin diluir. Ajuste la viscosidad agregando un pequeño porcentaje de reductor (hasta alcanzar la reducción máxima indicada). Filtre el material antes de su aplicación.</p>	<p>PRECAUCIONES</p> <p>ADVERTENCIA</p> <p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.</p> <p>EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.</p> <p>EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p> <p>No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.</p> <p>En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. Y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. Sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m²) en caso de aprobarse la reclamación.</p> <p>El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.</p> <p>El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.</p> <p>LAS CARACTERÍSTICAS E INSTRUCCIONES, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO, ESTABLECIDAS EN ESTE BOLETÍN TÉCNICO ESTÁN BASADAS EN PRUEBAS REALIZADAS POR, Y EN REPRESENTACIÓN, DE COMPAÑÍA SHERWIN-WILLIAMS, S.A. DE C.V. TAL INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DISPUESTAS AQUÍ ESTÁN SUJETAS A CAMBIO Y PERTENECEN AL PRODUCTO OFRECIDO AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN.</p> <p>COMPAÑÍA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. RECOMIENDA HACER PRUEBAS PREVIAS PARA ASEGURAR EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO NO SE VEA AFECTADO POR CONDICIONES PARTICULARES DEL SUSTRATO Y/O AMBIENTE Y DETERMINAR EL RENDIMIENTO REAL DEL CASO EN PARTICULAR.</p> <p>CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SHERWIN-WILLIAMS PARA OBTENER EL BOLETÍN TÉCNICO MÁS RECIENTE.</p> <p>Para mayor información consulte la página www.sherwin.com.mx o comuníquese al departamento de servicio a cliente al teléfono 53.33.15.01 (Ciudad de México) 01.800.71.73.123 (Interior de la República).</p> <p>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</p> <p>Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) antes de usar. Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de Sherwin Williams.</p>