



**SHERWIN
WILLIAMS.**

EXCELLO®

**STYLE PERFECT ESMALTE ALQUÍDICO MATE
B32WSA251**



<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DATOS TECNICOS</u>	<u>Entintado con Blend-A-Color:</u>
<p>Excello Style Perfect Esmalte Alquídico son bases entintables alquídicas mate de alta calidad que brindan excelente protección y decoración en ambientes interiores. Ofrece excelente adherencia, alto rendimiento, cubrimiento y larga duración para acabados profesionales.</p>	<p>Color: Extra White.</p> <p>Rendimiento Teórico: 70.5 m²/gal (18.7 m²/L) a 1mils</p> <p>Espesor recomendado: 4 mils húmedo 1.9 mils seco</p> <p>Rendimiento al espesor recomendado: 37.1 m²/gal (9.8 m²/L)</p> <p>Rango de Rendimiento a 1 mano: 34.7 m²/gal – 47.0 m²/gal (9.2 m²/L - 12.4 m²/L)</p> <p>Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.</p> <p>Tiempo de secado: Dependiendo de la temperatura y la humedad.</p> <p>Tacto: 1 hora</p> <p>Retocar: 4-6 horas</p> <p>Completo: 12 horas</p> <p>Brillo a 85°: 0-5 Mate</p> <p>REDUCCIÓN</p> <p>Brocha/rodillo: 10-15% con Mineral Spirits R1k4</p> <p>Pistola Convencional: 15-20% con Naphta R1K3</p> <p>Airless: No es necesario</p> <p>Sólidos/peso: 69.31 %</p> <p>Sólidos/volumen: 47.33 %</p> <p>Peso por galón: 11.51 lb/gal (1.38 kg/l)</p>	<p>Base oz/gal fuerza</p> <p>Extra White 0-5 100%</p> <p>Deep 5-12 100%</p> <p>Porcentaje de sólidos varían dependiendo de la base en referencia.</p> <p><u>SISTEMAS RECOMENDADOS</u></p> <p>Acero/ Hierro</p> <p>Mantenimiento Liviano: 1 mano Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop 2 manos Excello Style Perfect Esmalte</p> <p>Mantenimiento Domestico: 1 mano Builders Base Anticorrosivo 4000 Colonial 2 manos Excello Style Perfect Esmalte</p> <p>Aluminio/ Galvanizado</p> <p>1 mano Builders Base Anticorrosivo Base Agua 2 manos Excello Style Perfect Esmalte</p> <p>Bloques de Concreto</p> <p>1 mano Builders Base Sellador para Bloques de Concreto 2 manos Excello Style Perfect Esmalte</p> <p>Concreto / Repello, Stucco Cementicio (curado 30 días)</p> <p>1 mano Builders Base Sellador para Concreto 6000 o Builders Base Optimizador de Color Color-Prime 2 manos Excello Style Perfect Esmalte</p> <p>Drywall</p> <p>1 mano Builders Base Sellador para Tablayeso o Builders Base Optimizador de Color Color-Prime 2 manos Excello Style Perfect Esmalte</p>
<u>VENTAJAS</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Excelente protección, nivelamiento y alta durabilidad interior Rápido secado Alto rendimiento y cubrimiento Libre de plomo y mercurio 		
<u>USOS RECOMENDADOS</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Interior <p>Tipos de Superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acero / Hierro * Aluminio / Galvanizado * Bloque de Concreto * Concreto / Repello * Drywall * Madera * Stucco Cementicio 		

ARQ-Rev.04/2014

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



**SHERWIN
WILLIAMS.**

EXCELLO®

STYLE PERFECT ESMALTE ALQUÍDICO MATE B32WSA251



Madera

1 mano Sherwood Sellador Base
Agua

2 manos Excello Style Perfect
Esmalte

Superficies Previamente Pintadas

2 manos Excello Style Perfect
Esmalte

(*)Sistema Color Prime

Para lograrlos mejores resultados en
colores vivos, brillantes, y/o acentuantes.

P1 = Listo para usar

P2 a P6 = Entintar antes de usar

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente
entre 10°C y 38°C, preferentemente
cuando el clima es cálido y soleado.
No aplique si hay pronóstico de
lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique Builders Solution Masilla
para Grietas Sherwin-Williams para
rellenar fisuras y otras
imperfecciones en la superficie. Lije
y limpie el polvo.

Limpie todas las superficies
removiendo el polvo, grasa, óxido,
aceite, ceras, etc. Lave y permita
que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o
filtración debe ser corregido antes de
pintar.

Superficies nuevas

Aplique un sellador Builders Base
adecuado según el tipo de superficie
a pintar.

Superficies previamente pintadas

Debe removerse toda pintura antigua
o mal adherida con la ayuda de
espátulas y cepillos de alambre de
forma manual o mecánica.

Si la superficie tiene yesamiento,
lave para eliminar el polvo suelto,
deje secar y aplique Builders
Solution Acondicionador de
Superficies de Sherwin-Williams.

Si la pared tiene hongos, algas o
moho, se debe remover antes de
pintar con el Builders Solution
Removedor de Hongos, Algas y
Moho y luego aplicar el Builders
Solution Inhibidor de Hongos para
retardar su aparición futura.

Superficies Brillantes

Aplique una mano de Builders
Solution Aparejo y Bloqueador de
Manchas Sherwin Williams para
eliminar el brillo sin necesidad de
lijar.

Para eliminar el brillo con lija utilice
granulado fino para abrir el poro y
generar adhesión. Limpie la
superficie.

Concreto, Repello, Bloques de Concreto, Stucco Cementicio

Toda la superficie nueva debe estar
curada según recomendación del
fabricante.

La superficie debe tener un pH entre
6-9 para aplicar el sistema de pintura
recomendado.

Superficies Metálicas

La superficie debe estar libre de
óxido y grasa.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Proteja los muebles y el piso en
áreas a pintar. Antes de aplicar la
pintura, asegúrese de homogenizarla
bien.

Brocha

Use una brocha de cerda natural
Medida según se requiera.

Rodillo

Use una felpa para esmalte de 3/8#
de espesor.

Pistola Convencional

Airless

Presión.....2000psi

Boquilla.....0.017"-0.021"

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie sus herramientas y
salpicaduras de pintura húmeda
usando Mineral Spirits (R1K4) y
luego agua y jabón.

Si se requiere lavar las superficies
pintadas, se recomienda lavarlas con
una esponja, agua y detergente
suave después de 7 días.

ARQ-Rev.04/2014

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



**SHERWIN
WILLIAMS.**

EXCELLO®

**STYLE PERFECT ESMALTE ALQUÍDICO MATE
B32WSA251**



PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Cuarto de galón, galón y cubeta. Pregunte a su distribuidor por medidas especiales.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido **NO INDUCIR AL VOMITO** y busque ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES

1. Asegúrese de almacenar la pintura en recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.
2. No almacene la pintura diluida.

GARANTÍA

SHERWIN-WILLIAMS de Centro América garantiza la satisfacción de sus clientes con la calidad del producto que cumple con las especificaciones y usos para los que ha sido fabricado. Esta garantía queda supeditada a que el producto haya sido aplicado y la superficie haya sido preparada de conformidad a las especificaciones de la hoja técnica e instrucciones del fabricante. En caso que se encuentre un producto defectuoso en el envase, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reemplazar una cantidad equivalente del mismo producto, o reembolsar el precio original de adquisición hasta 6 meses después de la fecha de la compra. En caso de que el defecto de la pintura aparezca sobre superficies ya pintadas, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reparar el área afectada, o reembolsar el precio de la pintura que cubra dicha área, sin incluir los costos de remoción y aplicación. En todo caso de reclamos por defecto de producto es indispensable la presentación de la factura original, y la presentación del reclamo por escrito a Sherwin-Williams de Centro América. Sherwin-Williams de Centro América se reserva el derecho de aceptar o rechazar cada reclamo después de analizar cada caso individualmente. La presente garantía no será aplicable cuando los fallos sean el efecto de someter el producto a condiciones diferentes para las que fue diseñado y sin seguir las indicaciones, instrucciones y especificaciones de la hoja técnica. Esta garantía no será aplicable cuando falle el sustrato sobre el cual se aplica la pintura, cuando la pintura se vea afectada por hongos, algas o filtraciones de agua, o sales en el acabado o repello de la pared.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Hoja Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin-Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.

ARQ-Rev.04/2014

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.