

SHERWIN-WILLIAMS. Automotive Finishes

Las mejores
Prácticas
BDP's
ASK



Repintado de
Piezas Plásticas



Repintado de Piezas Plásticas



Área de Preparación

PASO 1:

Realice la prueba de solvente sobre el primario de fábrica en un área pequeña. Si es soluble, remueva todo el primario y siga el procedimiento "Repintado de piezas plásticas". Si es insoluble, vaya al paso 2.



PASO 2:

Limpie toda la superficie de la pieza (frente y detrás) con el limpiador de superficies SC155, usando una fibra abrasiva blanca o dorada. Enjuague detalladamente con agua limpia y seque la pieza con un paño limpio y seco.



PASO 3:

Usando una fibra abrasiva blanca o dorada con el gel abrasivo USP90, mate toda el área a pintar, poniendo especial atención a los bordes y a las hendiduras.



PASO 4:

Retire por completo los residuos de gel abrasivo USP90 con agua limpia, y seque la pieza con un paño limpio y seco.

PASO 5:

Limpie detalladamente el panel con limpiador de superficies antiestático SC159.



Las Mejores
Prácticas



SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,
México, D.F. C.P. 08500

www.sherwinautomotive.com.mx
En México D.F.: 4160-8800
Conmutador: 01-800-0227926
Atención a clientes: 01-800-2023423

Repintado de Piezas Plásticas



by Sherwin Williams

Área de Aplicación

PASO 6:

Aplique una mano mediana de promotor de adherencia plus 329013. Deje orear por 10 minutos.



PASO 7:

Aplique una mano húmeda de sellador P30 y deje orear hasta obtener un acabado seco al tacto (generalmente 15 minutos).

PASO 8:

Aplique base color SHERBASE hasta lograr el cubriente. Consulte la hoja técnica.



PASO 9:

Permita el oreo de la base color SHERBASE entre 15 y 20 minutos antes de aplicar transparente.

PASO 10:

Recubra la base color SHERBASE con los transparentes RTS-6010, RTS-6020, RTS-645 según sus necesidades.



Las Mejores Prácticas



SHERWIN-WILLIAMS.
Automotive Finishes

SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,
México, D.F. C.P. 08500

www.sherwinautomotive.com.mx
En México D.F.: 4160-8800
Conmutador: 01-800-0227926
Atención a clientes: 01-800-2023423