


Genesis® GC

Sistema Monocapa

ASK



Genesis® GC es un sistema monocapa que ofrece un excelente poder cubriente y extrema durabilidad. Este sistema es ideal para acabados OEM, flotillas y repintado en vehículos especiales.

Sistema monocapa de Poliuretano Acrílico

Excepcional poder cubriente y rápido secado

Una gama completa de colores sólidos y metálicos.

Permite incrementar la productividad manteniendo un acabado de alto desempeño

Relación de mezcla sencilla 3:1



ASK

Genesis® GC Hoja de datos técnicos del sistema monocapa.

	PRUEBA	RESULTADOS	BENEFICIOS REALES
APARIENCIA 20° Brillo 60° Brillo Distinción de imagen (DOI) ACT Calificación de cáscara de naranja	ASTM D523 ASTM D523 ASTM D5767	EXCELENTE 85+ 93+ 93+ >7	Incrementa la satisfacción del consumidor y ventas potenciales.
FLEXIBILIDAD Resistencia al impacto > 80 in./lb. 1/8" Mandril de doblado Resistencia al impacto en frío	ASTM 2794 ASTM D522 ASTM D3170	EXCELENTE Aprobado Aprobado Aprobado	Resistencia al desprendimiento por golpes en condiciones extremas
RESISTENCIA QUÍMICA Anticongelante Diesel Gasolina Aceite de motor Ácido(ácido sulfúrico) Alcalinos(Hidróxido de sodio)	ASTM D1308	EXCELENTE Sin afectación Sin afectación Sin afectación Sin afectación Sin afectación Sin afectación	Resiste defectos en la apariencia Protege los sustratos de ataques químicos
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Resistencia a la humedad Resistencia a la inmersión en agua	ASTM D2247 ASTM D870	EXCELENTE 1000 horas sin afectación 500 horas sin afectación	Resiste defectos en la apariencia. Provee protección al sustrato en regiones de alta humedad.
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Ambiente salino Ciclos de corrosión Costra de corrosión	ASTM B117 GM9540P Freightliner SEC.3. 16	EXCELENTE 1000 horas sin afectación 50 Ciclos sin afectación 20 Semanas sin afectación	Resiste defectos en la apariencia. Provee protección al sustrato en regiones de alta humedad.
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Desgaste acelerado en Xenón 5 años de exposición en Florida con inclinación de 5° sobre caja negra orientada al sur Resistencia a rasguños	ASTM D6695 ASTM D4141 ASTM D7027	EXCELENTE Aprobó retención de brillo y color Aprobó retención de brillo y color Aprobado	Resiste cambios de apariencia a través del tiempo.



ASK

